



DUO

Composición	48%PP 33%PES 19%CO	
Ancho	140 + 4 cm.	
Peso	425 gr/m ² ±5 %	625 gr/ml. ±5 %
Partida arancelaria	UE: 5407.83.00	USA: 5407.83.00.90
Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)	URDIMBRE	TRAMA
EN ISO 13936/2:2004; Método de la carga fija (180 n) - Abertura de la costura (mm)	2,00	2,00
Resistencia a la abrasión (Rotura hilos)	31000	
EN ISO 12947-2:1998		
Resistencia a la abrasión (Cambio de aspecto: 3000 ciclos)	4	
EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003/A1:2006 (Anexo A) (Escala de valores de 1 peor a 5 mejor)		
Resistencia al pilling	5	
EN ISO 12945/2:2000; Método martindale modificado (2000 y 7000 ciclos) (Escala de valores de 1 peor a 5 mejor)		
Reacción al fuego	BS5852 source 0 / EN1021-1:2006 (Cigarrillo)	<u>PASA</u>
	BS5852 source 1 / EN1021-2:2006 (Cerilla)	<u>NO PASA</u>
	CAL TB 117	<u>PASA</u>
Solidez a la luz artificial	<u>>6 -</u>	
EN ISO 105-B02:1998 y EN ISO 105 B02/A01:2002 Degradación de color en la escala de azules (Escala de 1 peor a 8 mejor)		
Solidez al frote	SECO	HÚMEDO
EN ISO 105-X12:2002 (Escala de valores de 1 peor a 5 mejor)	4 - 5	<u>4 - 5</u>
Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)	URDIMBRE	TRAMA
EN ISO 3759:2008 - EN ISO 6330:2000/A1-2009 - EN ISO 5077:2008	<u>-1,00%</u>	<u>-1,00%</u>
Fácil mantenimiento y limpieza	4	
FORD FLTM BN 112-08:2005 (Escala de valores de 1 peor a 5 mejor)		
Condiciones de lavado		

ATENCIÓN: Prestar atención cuando se trabaje con 'VELCRO'