





SERIE: LIBRA				Document 11835 Document 11836 Document 11850 Hohenstein 15.8.5.0335 Hohenstein 15.8.5.0343	
COMPOSICION: 50%PP 32%PES 18%CO					
ANCHO: 140	+4cm.	PESO: 440	gr/m² ±5%	616	gr/ml. ±5%
PARTIDA ARANCELARIA: 54078300 USA : 5407830090				URDIMBRE	TRAMA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LAS COSTURAS (mm) EN ISO 13936/2:2004; Método de la carga fija (180 N) Abertura de la costura (mm)				<u>1,625</u>	<u>1</u>
RESISTENCIA A LA ABRASION (End point) EN ISO 12947-2:1998				66.000	
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (Cambio de aspecto: 3000 ciclos) EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003 (Anexo A) Degradación de color en la escala de grises (Escala de 1 peor a 5 mejor)				4-5	
RESISTENCIA AL PILLING EN ISO 12945/2:2000; Método Martindale modificado (2000 y 7000 ciclos) Índice de pilling (Escala de 1 peor a 5 mejor)				4-5	
REACCION AL FUEGO EN 1021-1:2006 (cigarrillo)				<u>PASSED</u>	
EN 1021-2:2006 (cerilla)				Sólo versión FR(Yarn)	
SOLIDEZ A LA LUZ ARTIFICIAL EN ISO 105-B02:1998 y EN ISO 105 B02/A01:2002 Degradación de color en la escala de azules (Escala de 1 peor a 8 mejor)				<u>≥6</u>	
SOLIDEZ AL FROTE EN ISO 105-X12:2002 Degradación y Descarga de color en la escala de grises (Escala de 1 peor a 5 mejor)			SECO	<u>4-5</u>	
			HUMEDO	<u>4-5</u>	
SOLIDEZ AL LAVADO ACUOSO (30°) EN ISO 105-C06:1997 Degradación y Descarga de color en la escala de grises (Escala de 1 peor a 5 mejor)				---	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO Y SECADO DOMESTICO (%) EN ISO 3759:2008 – EN ISO 6330:2000 – EN ISO 5077:2008				<u>-1%</u>	<u>-1%</u>
FACIL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FORD FLTM BN 112-08:2005 (Escala de 1 peor a 5 mejor)				<u>*4-5</u>	
TEST HIPOALERGÉNICO (HOHENSTEIN LABORATORIES GmbH & Co) DIN EN ISO 10993-5:2009-10A Part5 – Non Toxic Cells				**Skin Friendly	
AW-QM-11.08.03.068. RevSta 1A – Skin Sensitization (<120%)				**72%	
   					
OBSERVACIONES:					
*Rotulador rojo y negro 4-5 Lápiz de color 4-5 Grasa 4 Zumo de naranja 5 Polvo sintético 4 Bolígrafo rojo y azul 4 Plastidecor 4 Ketchup 4-5 Café 4-5					
**Tejido favorable para personas con alergias					
PRESTAR ATENCION CUANDO SE TRABAJE CON "VELCRO"					